

AENOR

Reglamento Particular de la Marca AENOR para Tubos de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado de pared estructurada para la evacuación de aguas pluviales y residuales en el interior de edificios a alta y baja temperatura

RP 001.44

Revisión 2

Fecha 2018-09-17

Índice

- 1 Objeto y alcance
 - 2 Definiciones y particularidades
 - 3 Toma de muestras y ensayos para la concesión y el mantenimiento del certificado AENOR de producto
 - 3.1 Ensayos a realizar en fábrica
 - 3.2 Toma de muestras y ensayos a realizar en el laboratorio
 - 4 Control interno del fabricante
 - 4.1 Características objeto de control
 - 5 Marcado de los productos certificados
- Anexo C-1 Cuestionario Descriptivo para tubos

1 Objeto y alcance

Este Reglamento Particular describe, en cumplimiento del apartado 3.2 del Reglamento General para la Certificación de Productos y Servicios, en adelante el Reglamento General, el sistema particular de certificación de Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado de pared estructurada para la evacuación de aguas pluviales y residuales del interior de edificios a alta y baja temperatura, de conformidad con la norma UNE-EN 1453-1:2017.

Complementando al Reglamento Particular de la Marca AENOR para materiales plásticos–requisitos comunes (RP 01.00).

El Reglamento General prevalece en todo caso sobre este Reglamento Particular.

2 Definiciones y particularidades

Clase: Se llama clase de tubos al conjunto de los mismos que tienen el mismo diámetro y espesor nominal.

Área de aplicación:

- “B” Código de área de aplicación para componentes destinados a su utilización en aplicaciones aéreas en el interior del edificio.

Tipo: En función del sistema de unión se establecen los siguientes tipos:

- Tipo 0: Tubos lisos
- Tipo 1: Tubos con embocadura para unión por encolado
- Tipo 2: Tubos con embocadura para unión con junta elástica

Tubo de pared estructurada: Tubo con superficies internas y externas lisas, con dos capas de PVC-U compacto, o en el cual las capas de PVC compacto interior y exterior se conectan mediante capas intermedias de PVC espumado y no espumado

La tubería en la que las capas interior y exterior de PVC compacto se conectan mediante capas intermedias de PVC espumado también se denomina tubería con núcleo de espuma.

Capa sólida: Capa fabricada de PVC no espumado.

PVC espumado: Poli (cloruro de vinilo) que contiene numerosas pequeñas celdas de gas distribuidas a lo largo de la masa.

Las capas de espuma tienen una densidad menor de 1,37 g/cm³ cuando se miden de acuerdo con la norma EN ISO 1183-1.

3 Toma de muestras y ensayos para la concesión y el mantenimiento del certificado AENOR de producto

3.1 Ensayos a realizar en fábrica

Durante la visita de inspección inicial o de mantenimiento, los Servicios de AENOR realizarán en fábrica los ensayos indicados en la tabla 1.

Los Servicios de AENOR verificarán las características generales y en particular, el color de los tubos PVC EVACUACIÓN ESTRUCTURADA, para los que el color recomendado es el gris.

3.2 Toma de muestras y ensayos a realizar en el laboratorio

Los Servicios de AENOR seleccionarán y referenciarán las muestras necesarias para realizar en el laboratorio los ensayos que se indican en la tabla 1.

	ENSAYOS	CONCESIÓN/ CADA 5 AÑOS	VALORACIÓN RESULTADOS
ENSAYOS A REALIZAR POR EL INSPECTOR EN FABRICA	Aspecto	10 tubos al azar	1
	Diámetro exterior medio	1 tubo por clase	2
	Diámetro interior medio embocadura	1 tubo por diámetro y tipo de embocadura	2
	Espesor en la zona lisa	1 tubo por clase	3
	Ovalación	1 tubo por diámetro	2
	Longitud de embocadura	1 tubo por diámetro Lmin. o Amin. y Cmax.	2
	Espesor de la embocadura	1 tubo por clase e2 ò e2 y e3	3
	Espesor de pared de la capa interior e ₄ y exterior e ₅ (solo aplica a tubos con núcleo espumado)	1 tubo por clase e ₄ y e ₅	3
	Longitud efectiva	10 tubos al azar	2
ENSAYOS A REALIZAR EN EL LABORATORIO	Resistencia al impacto (método de la esfera del reloj) (Nota 1)	15% clases, mínimo 2	1
	Resistencia al impacto (método de la escalera) (solo aplicable de acuerdo con el apartado 7.2 de la norma "requisitos adicionales")	1 referencia al azar	1
	Retracción longitudinal (Nota 2)	15% clases, mínimo 2	1
	Grado Gelificación: Resistencia al diclorometano o Ensayo de tracción uniaxial o DSC (Nota 3)	5% clases, mínimo 2	1
	Temperatura Vicat (Nota 2)	1 clase al azar	1
	Estanquidad al agua (JE) (Nota 4)	2 clases del tipo 2	1
	Estanquidad al aire (JE) (Nota 4)	2 clases del tipo 2	1
	Ciclos de temperatura elevada (JE)	1 diámetro por tipo de junta	1

TABLA 1

Nota 1: La interpretación del resultado que el laboratorio de AENOR realizará, respecto al ensayo de impacto será el que recoge la norma **UNE EN ISO 3127**.

El número de probetas debe permitir realizar al menos 25 impactos, si el resultado está en la zona B se ensayará un número de probetas que permita realizar al menos 50 impactos; todas las probetas iniciadas deben terminarse.

Se aplicará el siguiente criterio:

Si el TIR \leq 10%; Ensayo conforme

Si el TIR $>$ 10%; Ensayo no conforme

El TIR se calcula con ayuda de la fórmula siguiente con un nivel de confianza del 90%

$$\text{TIR} = (\text{n}^\circ \text{ de roturas} / \text{n}^\circ \text{ total de impactos}) \times 100 \times 0,9$$

Nota 2: El resultado final de estos ensayos se deberá expresar con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicará la regla de redondeo al valor más próximo como se indica:

Digito $<$ 5, el número anterior no se modifica

Digito \geq 5, el número anterior se incrementa en una unidad

Nota 3: El ensayo de grado de gelificación no es aplicable a tubos con núcleo espumado.

El fabricante puede elegir realizar el ensayo de tracción uniaxial, el de resistencia al diclorometano o el de DSC.

El criterio de valoración que se aplicará, es que en caso que el ensayo de grado de gelificación que se elija por parte del fabricante sea No Conforme se informa al fabricante por si quiere repetir sobre la contramuestras y se repite el mismo ensayo que ha resultado no conforme.

En caso de litigio debe utilizarse el método de DSC.

En el caso de que el ensayo que elija el fabricante sea el de tracción uniaxial, para alargamiento se fija un requisito mínimo de 80%. Todas las probetas ensayadas tendrán valores individuales superiores al requisito (80%). En caso de algún valor individual anómalo, se repetirá el ensayo con dos probetas más, sobre la misma generatriz.

Nota 4: En el caso de los ensayos de estanqueidad éstos se realizarán sobre una única probeta. Como regla general se procurará ir ensayando toda la gama certificada a lo largo del tiempo de vigencia de la Marca.

4 Control interno del fabricante

4.1 Materias primas de los tubos

- **Materias primas:** El fabricante que la utiliza deberá asegurarse que las mezclas y compuestos que intervienen en la fabricación de los tubos posean características adecuadas verificando que las especificaciones del material recibido en el Certificado de Análisis cumplen con los requisitos de compra establecidos.
- **Controles durante la fabricación:** Los ensayos y la frecuencia de los mismos figuran en la tabla 2.
- **Controles sobre el producto final:** Los ensayos y la frecuencia de los mismos figuran en la tabla 2.

ENSAYOS	FRECUENCIA
Aspecto	Cada 4 horas por línea de extrusión
Diámetro exterior medio	Cada 4 horas por línea de extrusión
Diámetro interior medio de embocadura	Cada 4 horas por línea de extrusión
Espesor en la zona lisa	Cada 4 horas por línea de extrusión
Ovalación	Cada 4 horas por línea de extrusión
Longitud de embocadura	Cada 4 horas por línea de extrusión
Longitud efectiva	Cada 4 horas por línea de extrusión
Espesor de pared de la capa interior e_4 y exterior e_5 (solo aplica a tubos con núcleo espumado)	Cada 4 horas por línea de extrusión
Espesor en la embocadura	Por período de fabricación, al inicio del mismo
Resistencia al impacto (método de la esfera del reloj) (Nota 1)	Por período de fabricación, mínimo una vez por semana
Resistencia al impacto (método de la escalera) (solo aplicable de acuerdo con el apartado 7.2 de la norma "requisitos adicionales")	Por período de fabricación, mínimo una vez por semana
Retracción longitudinal (Nota 2)	Cada ocho horas por línea de extrusión
Grado Gelificación: Resistencia al diclorometano o Ensayo de tracción uniaxial (Nota 3)	Por periodo de fabricación, al inicio del mismo
Temperatura Vicat (Nota 2)	Una vez al año
Estanquidad al agua (JE) (Nota 4)	1 vez al año por tipo de junta
Estanquidad al aire (JE) (Nota 4)	1 vez al año por tipo de junta
Ciclos de temperatura elevada (JE)	1 vez al año por tipo de junta

TABLA 2

Nota 1: La interpretación del resultado que el laboratorio de AENOR realizará, respecto al ensayo de impacto será el que recoge la norma **UNE EN ISO 3127**.

El número de probetas debe permitir realizar al menos 25 impactos, si el resultado está en la zona B se ensayará un número de probetas que permita realizar al menos 50 impactos; todas las probetas iniciadas deben terminarse.

Se aplicará el siguiente criterio:

Si el TIR \leq 10%; Ensayo conforme

Si el TIR $>$ 10%; Ensayo no conforme

El TIR se calcula con ayuda de la fórmula siguiente con un nivel de confianza del 90%

$$\text{TIR} = (\text{n}^\circ \text{ de roturas} / \text{n}^\circ \text{ total de impactos}) \times 100 \times 0,9$$

Nota 2: El resultado final de estos ensayos se deberá expresar con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicará la regla de redondeo al valor más próximo como se indica:

Digito $<$ 5, el número anterior no se modifica

Digito \geq 5, el número anterior se incrementa en una unidad

Nota 3: El ensayo de grado de gelificación no es aplicable a tubos con núcleo espumado.

El fabricante debe elegir el método de ensayo apropiado para el control de producción en fábrica, teniendo en cuenta la legislación nacional o las políticas de seguridad y salud internas.

El ensayo DSC no está destinado a utilizarse para el control de producción en fábrica.

En el caso de que el ensayo que elija el fabricante sea el de tracción uniaxial, para alargamiento se fija un requisito mínimo de 80%. Todas las probetas ensayadas tendrán valores individuales superiores al requisito (80%). En caso de algún valor individual anómalo, se repetirá el ensayo con dos probetas más, sobre la misma generatriz.

El resultado final del ensayo de tracción se deberá expresar con las mismas cifras significativas que establece la norma de producto, y se aplicará la regla de redondeo al valor más próximo como se indica la Nota 2.

Nota 4: En el caso de los ensayos de estanqueidad éstos se realizarán sobre una única probeta.

Como regla general se procurará ir ensayando toda la gama certificada a lo largo del tiempo de vigencia de la concesión de la Marca.

5 Marcado de los productos certificados

El marcado sobre todos los tipos de tubos se realizará como mínimo cada metro, incluyendo lo siguiente:

- Referencia a AENOR;
- Logotipo de la Marca, con un tamaño no inferior a 5 mm;
- Número de contrato firmado con AENOR: 001/XXX;
- Marca comercial;
- Indicación del diámetro exterior nominal x espesor de pared;
- Indicación de PVC;
- Información del fabricante (período de fabricación, año, línea de extrusión, en cifras o en código);
- Código del área de aplicación "B";
- Referencia a la norma UNE-EN 1453;
- Prestación clima frío: símbolo cristal de hielo (únicamente para los tubos que después de ensayos estén de acuerdo con el punto 7.2).

Anexo C-1

Cuestionario Descriptivo de los tubos

EMPRESA PETICIONARIA:

EMPRESA FABRICANTE:

LUGAR DE FABRICACIÓN:

PRODUCTO:

NORMA:

MARCA(S) COMERCIAL(ES):

FECHA:

GAMA PARA LA QUE SOLICITA LA MARCA		
DIÁMETROS	TIPO (0, 1, 2)	MODELO DE JUNTA ELÁSTICA (1)

Para cualquier modificación de la gama de fabricación, el licenciatario enviará por duplicado a la Secretaría del Comité este cuestionario descriptivo actualizado.

FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE